

# Putzgrund

## Technisches Merkblatt

Stand: 26.04.2022

### Marktbezeichnung

Putzgrund

### Art des Werkstoffes

Wasserverdünnbare, quarzhaltige Grundierfarbe

### Anwendungsbereich

Innen und außen, schadstoff- und lösemittelfrei. Als pigmentierter Grundanstrich für nachfolgende Kunstharzputze und Siliconharzputze

### Farbton

Weiß

### Glanzgrad

Matt

### Bindemittelbasis

Kunstharz-Dispersion

### Spez. Gewicht

1,6 +/- 0,2 g/cm<sup>3</sup>

### Eigenschaften

Wetterbeständig, spannungsarm, diffusionsfähig

### Geeignete Abtönfarbe

Handelsübliche Abtönfarbe

### Trockenzeit

Überarbeitbar nach circa 6 Stunden, bei + 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte

### Verdünnung

Wasser

### Verarbeitungsart

Rollen, streichen

### Verarbeitungstemperatur

Mindestens + 5 °C für Luft und Untergrund

### Materialverbrauch

Circa 200 - 250 g/m<sup>2</sup> pro Anstrich

### Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebände gut verschließen

### Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

### Verpackung

15 kg Kunststoffeimer

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.

Dreisolprofessional -- info@dreisolprofessional.de -- www.dreisolprofessional.de -- +49(0)5731 9887-444

# Putzgrund

## Technisches Merkblatt

Stand: 26.04.2022

Seite 2

### **Untergrundvorbereitung**

Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen. Neuputz flutieren und nachwaschen. Kalk- und Zementfarben restlos entfernen. Moos und Algen mit fungizider Sanierlösung einstreichen und über Nacht wirken lassen, mit Hochdruckreiniger gründlich entfernen. Stark saugende und sandende Untergründe mit DreisolProfessional Konzentrat festigen. Intakte Altanstriche und Putze, Mörtelgruppe II+III, mit DreisolProfessional Putzgrund max. 5 % verdünnt grundieren. Kleine Fehlstellen im Außenbereich und Innenbereich mit geeigneter Spachtelmasse bearbeiten.

### **Anstrichaufbau**

Vorstreichen mit DreisolProfessional Putzgrund, max. 5 % verdünnt

### **EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt**

Kategorie: hWb-30 g/l (2010), dieses Produkt enthält  $\leq 1$  g/l VOC

### **Anmerkungen**

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Bei Flächen mit Salzausblühungen keine Gewähr für Haltbarkeit.

Wird das Material zu sehr verdünnt, verschlechtern sich Verarbeitung sowie Eigenschaften, z.B. Deckvermögen, Farbton und Abriebfestigkeit bzw. Kohäsion.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.

Dreisolprofessional -- [info@dreisolprofessional.de](mailto:info@dreisolprofessional.de) -- [www.dreisolprofessional.de](http://www.dreisolprofessional.de) -- +49(0)5731 9887-444